

## Descriptif



	BASIC 10			BASIC 13.5		
Décor	Monolame			Monolame		
Teneur en humidité	≤ 9%			≤ 9%		
Épaisseur	10 mm ±0.2mm			13.5 mm ±0.2mm		
Couche d'usure	≥ 2.5mm			≥ 3.5mm		
Dimensions	1190 X 140			1190 X 140		
Clic Unifit	1190 X 180			1190 X 180		
<b>4 chanfreins</b>						
Tolérance Longueur	± 0.1% (NF EN 13489)			± 0.1% (NF EN 13489)		
Tolérance Largeur	± 0.2mm (NF EN 13489)			± 0.2mm (NF EN 13489)		
Tolérance Equerrage	≤ 0.1% sur la largeur (NF EN 13489)			≤ 0.1% sur la largeur (NF EN 13489)		
Tolérance planéité « tuilage » (I)	≤ 0.3% sur la largeur (NF EN 13489)			≤ 0.3% sur la largeur (NF EN 13489)		
Tolérance planéité (L)	≤ 1% sur la longueur			≤ 1% sur la longueur		
Poids /m <sup>2</sup>	8.1 kg			9.6 kg		
Choix Bois	SEL	ORI	AUT	SEL	ORI	AUT
Collections *	A	A	A B	A	A	A B

**Parquet contrecollé** 2 plis, essence chêne, support MDF.  
Assemblage Clic Unif.  
4 Chanfreins.

\*Description des collections  
A – Finition vernie  
B – Finition vernie vieillie

## Normes, Certifications et Garantie

**Parquet fabriqué en France.**

Bois issus de forêts françaises et européennes.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, sous numéro de droit d'usage **PEFC/10-35-62**

Emission dans l'air intérieur, classement **A+**

Marquage CE, conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

	BASIC 10	BASIC 13.5
Classement d'usage	Classe 23	Classe 31
Résistance thermique	0.062 m <sup>2</sup> .K/W	0.083 m <sup>2</sup> .K/W
Réaction au feu	Dfl-s1	Dfl-s1

**Garantie 25 ans** (Cf Garantie dans Conditions Générales Vente)

## Mise en œuvre et compatibilité

Pose flottante préconisée, pose collée en plein possible. Se rapporter aux instructions de pose disponibles sur notre site internet ([www.fppi.fr](http://www.fppi.fr)) ou présentes dans les colis de parquet.

**Pose en cordons déconseillée.**

## Compatibilité sols chauffants

	BASIC 10	BASIC 13.5
Circulation d'eau chaude basse température	Oui	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui	Oui
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Oui	Non

(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)

## Note d'informations et entretien

Finition vernie usine à séchage UV haute protection et très résistante. Finition mate et un léger brossage des lames.

Finition vernie vieillie usine à séchage UV haute protection et très résistante. Surface rabotée irrégulièrement, donne un aspect bosselé, chanfreins « travaillés » et traits de scie dans la largeur des lames. Toutes ces finitions sont sans solvant.

Le bois est une matière vivante, l'exposition à l'air, à la lumière du jour et à la lune modifie la couleur d'origine « (Phénomène d'oxydation naturel) ». L'essence chêne a tendance à foncer avec les finitions vernies et huilées. Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.

Afin de garder le plus longtemps possible l'aspect d'origine du parquet, il est impératif de bien respecter les protocoles d'entretien et de maintenance (Cf protocole entretien et maintenance parquet huilé, parquet vernie).

Rénovation possible, ponçage deux à trois fois en fonction de l'épaisseur du parquet.



FRANCE PRODUCTION PARQUET INNOVATION  
2 chemin de la Parqueterie – 36120 Ardentes  
Tél : 02 54 29 19 19 – Fax : 02 54 36 38 18  
[www.fppi.fr](http://www.fppi.fr) - [parquet@fppi.fr](mailto:parquet@fppi.fr)